


Amtico Signature

Tekniset tiedot

Tuotekuvaus	Polyuretaanivahvennettu M1-luokiteltu kerroksellinen vinyyli-laatta viistereunoilla. Markkinoiden vahvin 1,0 mm kulutuskerros takaa Amtico Signaturen kestävyys erittäin kovassa julkitiläkäytössä.
Käyttöalueet	Tuotteet ovat teknisesti edistyneisempiä designlattiaa ja ne soveltuvat kovaan kulutukseen sekä julkisissa että kodin tiloissa. Tyypillisiä käyttöalueita ovat erilaiset myymälät, ravintolat ja toimistotilat.

Nimi	Standardi	Symboli	Testitulokset
UKCA / DOP	EN 14041		UKCPR/AI/001
Käyttöluokka	EN ISO 10874		23, 34, 43
Valmistusstandardi	EN ISO 10582		Hyväksytty
Kokonaispaksuus	EN ISO 24346		2,5 mm
Kulutuskerroksen paksuus	EN ISO 24340		1,0 mm
Paino	EN ISO 23997		3,150 g/m²
Kulutuskestävyys	EN ISO 10582		Luokka 1
Jäännöspainuma	EN ISO 24343-1		≤ 0,1 mm
Mittapysyvyys	EN ISO 23999		≤ 0,25 %
Mittapysyvyys / Käpristyminen	EN ISO 23999		≤ 2 mm
Liukuestoluokka	DIN 51130 EN 13893		R10 Class DS
Kemikaalikestävyys	EN ISO 26987		Erinomainen
Valonkestävyys	EN ISO 105-B02		≥ 6
Paloluokka	EN 13501-1		B _{fl} -s1
Tuolinpyöränkestävyys	EN ISO 4918		Hyväksytty
Askeläänenvaimennus	EN ISO 717-2		6 dB
Lämpöresistanssi	EN 12667		0,014m²K/W (soveltuu lattialämmityksen kanssa)
Resistanssi	EN 1815		≤ 2 kV
Emissioluokitus	IAC Gold		Sertifikaatti IACG-352-01-12-2022B
Emissioluokitus	Ranskan VOC-määräykset		A+
Emissioluokitus	M1		Hyväksytty
UPEC luokitus	U ⁴ P ² E ¹ C ² U ₄ P ₂ E ₂ C ₂		UPEC Sertifikaatti 326-001.1
Ftalaattivapaa			Kyllä - Amtico Signature tuotteet ovat valmistettu ftalaattivapaista ja biopohjaisista pehmitteistä.
Pintakäsittely			Quantum Guard Elite Urethane -päällyste
Antimikrobinen käsittely (Anti-bacterial)	ISO 22196:2011	Amtico Signature valmistetaan sisältäen Addmaster:n® antimikrobista lisäainetta - Testattu MRSA ja E. Coli bakteereja vastaan.	> 99,9 % vaikutus 24h jälkeen. (verrattuna ei-käsiteltyyn tuotteeseen)
Antimikrobinen käsittely (Anti-viral)	ISO 21702:2019	Amtico Signature valmistetaan sisältäen Addmaster:n® antimikrobista lisäainetta - Testattu SARS-CoV-2 virusta vastaan. (virus, joka aiheuttaa Covid-19)	> 85,5 % vaikutus 24h jälkeen. (verrattuna ei-käsiteltyyn tuotteeseen) > 99,9 % vaikutus 24h jälkeen. (ensimmäisen rokotuksen jälkeen)
Jos tehty Bio-Attriboidusta versiosta	ISCC Plus		ISCC-PLUS-Cert-DE100-12801122

RTV-Yhtymä Oy, kohdeosasto

www.rtv.fi

info@rtv.fi

P. 019 7421

